

Набивки АФТ: размеры и описание

Набивки сальниковые. Применяются для заполнения сальниковых камер с целью герметизации подвижных и неподвижных соединений различных машин и аппаратов. Поставляется в бухтах $\approx 15-20$ кг.

Наименование	Характеристики
АФТ	Плетёная, пропитанная суспензией фторопласта с тальком. Плотность, не менее, 1.2 гр/см^3 . ГОСТ 5152-84.

Применение набивок сальниковых:

Рабочая среда	Максимально допустимые				
	рН среды	давление среды, МПа	темпер. среды °C	Скорость скольжения, м/с	Узел уплотнения
Сжиженные газы, жидкие и газообразные органические продукты	1 - 14	25.0	-200 +300	2	Арматура
Этилен	1 - 14	150.0	250	2	Арматура
Органические продукты, кислые и щелочные среды	1 - 14	3.0	300	15	Насосы центробежные
	1 - 14	34.0	250	2	Насосы поршневые
Морская вода	1 - 14	4.5	-2 +50	10	Насосы центробежные

Вес 1 п.м. набивки (гр) сечением $D \times D$ вычисляется по формуле: $P \cdot D \cdot D$, где P - плотность набивки.

Оптовые цены на ООО «АВОРА»